




0200872170700008



11931

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 872

17 Ιουλίου 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Γράσσα βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου	1
Άδεια εγκατάστασης για κτιριακό και μηχ/κό εκσυγχρονισμό του εργοστασίου, παραγωγής διαλυμάτων αιμοκάθαρσης και παρεντερικών διαλυμάτων, της ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε., που βρίσκεται στο 9ο χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας, του Νομού Τρικάλων.....	2
Τροποποίηση διατάξεων του Οικείου Κανονισμού Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης)	3
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Κοινοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ελούντας Ν. Λασιθίου (Κ.Ε.Π.ΑΝ.Ε.Λ.)	4
Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Καλού Χωριού - Πρίνας (Δ.ΕΠ.Α.ΚΧ.Π.)»	5
Τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Σολυγείας Ν. Κορινθίας.	6
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Τσουκνίδα Μαρία του Ιωάννη, κάτοικο Πατρών	7
Έγκριση κανονισμού και άδεια σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου «ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».....	8
Διόρθωσης σφαλμάτων	
Διόρθωση σφαλμάτων στη 2563/7.2.1994 απόφαση Νομάρχου Δυτικής Αττικής	9
Διορθώσεις σφαλμάτων στη 2122/02/2000/28.3.2000 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.....	10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 201/2000	(1)
Γράσσα βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.	

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους αριθ. 3021563/760/1999.

β. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 (ΦΕΚ 272/A/1929) «Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόμου 2343/95, (ΦΕΚ 211/A/11.10.1995).

γ. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 391/A/1929).

δ. Το άρθρο 1 του Νόμου 115/1975 «Περί τροποποίησης διατάξεων τινων του Ν. 4328/1929» (ΦΕΚ 172/A/1975).

ε. Το άρθρο 10 του Π.Δ. 48/96 (ΦΕΚ 44/A/1996) το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/10/E.K. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που τροποποίησε την οδηγία 83/189/E.O.K. για την καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και των τεχνικών κανονισμών.

στ. Την απόφαση 1078204/927/0006 A/6.8.1992 «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 517/B/1992).

ζ. Την υπ' αριθ. 1039386/441/A 0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 571/B/2000).

η. Την υπ' αριθμ. 303/5.5.2000 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 594/B/2000).

θ Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (38 Α) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση αριθ. 201/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 28.3.2000 και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές, τις μεθόδους ελέγχου και των λοιπών απαιτήσεων των γράσσων βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών ως εξής:

1. Σκοπός

1.1. Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει γράσσο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη λίπανση της ατρά-

κτου των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών. Το γράσσο αυτό πρέπει να είναι No «00» κατά NLGI με αντιοξειδωτικές, αντιδιαβρωτικές και αντισκωριακές ιδιότητες.

1.2. Απαγορεύεται η παραγωγή, η εισαγωγή, η διάθεση στο εμπόριο, η κατοχή και γενικά η διακίνηση γράσσων βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών, τα οποία δεν πληρούν την παρούσα προδιαγραφή.

1.3. Εξαιρούνται και μπορούν να τεθούν στο εμπόριο γράσσα τα οποία έχουν παρασκευασθεί νομίμως ή και διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της κοινότητας ή καταγωγής χωρών ΕΖΕΣ, που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ, όταν έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα, κανόνες ή και διαδικασίες παρασκευής και ελέγχου που ανταποκρίνονται δεόντως και ικανοποιητικά στην επιδιωκόμενη από την παρούσα απόφαση λίπανση της ατράκτου των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.

2. Απαιτήσεις

2.1. Γενικές απαιτήσεις: Το γράσσο θα είναι ημίρευστο, ομοιογενές μίγμα, καθαρό, χωρίς εγκλείσεις θυλάκων αέρα και χωρίς ενδείξεις διαχωρισμού ορυκτελαίου. Η οσμή του γράσσου θα είναι ελαφρά πετρελαϊκή. Επιτρέπεται η βαφή του γράσσου αυτού με πράσινες χρωστικές για την εύκολη διάκρισή του στο βαμβάκι και την εν συνεχείᾳ απομάκρυνσή του.

2.2. Υλικά: Για την παρασκευή των γράσσων της παρούσης θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά καλά διυλισμένα ορυκτέλαια, σάπωνες λιθίου του υδροξυστεατικού οξέος και πρόσθετα, όπως αντιοξειδωτικά, αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή απλή προσθήκη αυτούσιου VACUUM GAS OIL σε αντικατάσταση ολική ή μερική του διϋλισμένου ορυκτελαίου. Επίσης απαγορεύεται η προσθήκη υλικών, όπως τάλκη, κολοφωνίου, τερεβινθελιών, κηρωδών υλών, κονιοποιημένης μίκας θείου, αμιάντου ή άλλων ανεπιθύμητων ή επιβλαβών υλικών.

2.3. Λεπτομερείς απαιτήσεις: Τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 της παραγρ. 2.4.

2.4. Πίνακας 1 απαιτήσεις ορυκτελαίου

Ιδιότητες	Όρια
Σημείο ροής, °C, μεγ.	-12
Σημείο αναφλέξεως, °C, ελαχ.	157
Ιξώδες στους 40°C, CS	11-28
Δείκτης ιξώδους, ελάχ.	20

Πίνακας 2 απαιτήσεις γράσσου

Ιδιότητες	Όρια
Ποσοστό ορυκτελαίου, % ελάχ.	93
Ποσοστό σάπωνος, % ελάχ.	3
Διείσδυση ακατεργάστου στους 25°C	400-430
Προστασία από τη φθορά, μεγ. mm	0,6
Διάβρωση εδράνου	1,1,1
Διάβρωση χαλκίνου ελάσματος, μεγ.	1B
Ροπή γράσσου στους -15°C: g. cm. μεγ.	
Αρχική: 250	
10': 190	
60': 190	

2.5. Ενδείξεις στη συσκευασία:

2.5.1. Στα δοχεία συσκευασίας του γράσσου της παρούσης θα αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

(α) Η τυχόν εμπορική ονομασία (βλέπε σημείωση)

(β) Το βάρος του περιεχομένου

(γ) Ο βαθμός συνεκτικότητας κατά NLGI N° 00

(δ) Ο τίτλος: Γράσσο βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών (με κεφαλαία)

(ε) Η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε χώρα της Ε.Ε.

Επίσης οι ενδείξεις συσκευασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με:

(α) Την αριθ. 1197/89 απόφαση Α.Χ.Σ. Φ.Ε.Κ 567/B/90 σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 88/379/E.O.K. και 89/178/E.O.K. και

(β) Τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

2.5.2. Τα χαρακτηριστικά (δ) και (ε) θα αναγράφονται υποχρεωτικά και Ελληνικά.

Σημείωση: Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του όρου «γρασσοβαλβολίνη» ή οποιουδήποτε άλλου όρου με βάση τη λέξη «γράσσο» για το χαρακτηρισμό του γράσσου των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών, διότι οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή.

3. Μέθοδοι ελέγχου

Όλες οι δοκιμές της παραγράφου 2 θα εκτελούνται σύμφωνα με τις μεθόδους του πίνακα 3:

Πίνακας 3

Δοκιμή	Μέθοδος
Ιξώδες	ISO 3104
Δείκτης ιξώδους	ISO 2909
Σημείο αναφλέξεως	ISO 2592
Σημείο ροής	ISO 3016
Ποσοστό ορυκτελαίου	ASTM D 128
Διείσδυση ακατεργάστου	ASTM D217
Προστασία εδράνου από διάβρωση	ASTM D 1743
Προστασία χαλκίνου ελάσματος από διάβρωση	ASTM D 4048
Ροπή γράσσου σε χαμηλές θερμ.	ASTM D 1478

4. Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία των γράσσων θα γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους και τις γενικές οδηγίες της 13/85 απόφασης του Α.Χ.Σ. ή με τη μέθοδο ASTM D-270.

5. Καταργούμενες διατάξεις

Με τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει η ισχύς της 1035/85 απόφασης Α.Χ.Σ.

Ο Πρόεδρος κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος

Η Γραμματέας

ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΛΑΡΗ

Τα Μέλη

Ν. Κατσίπας, Δ. Μπόσκου, Α. Επιφανείου,
Γ. Παναγής, Ε. Ροζάκου, Ι. Μπάστας, Κ. Καψάλης.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2000

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΜΑΡ.-ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ